

Посылаю результаты испытаний:

T=14 mm; Lamda=0.0476 W/(m*K)

T=8 mm; Lamda=0.0452 W/(m*K)

T=7 mm; Lamda=0.0361 W/(m*K)

T=4 mm; Lamda= nav noteicāma

T=4+7 mm; Lamda=0.0515 W/(m*K)

Для сравнения

Пенопласт TENAPORS EPS 60 (Tenax) 30 mm

Siltuma caurlaidības koeficients $\lambda_D = 0.04 \text{ W/(mK)}$

ISOVER Fasoterm ir minerālvates (akmens vates) plāksnes (0,035 W/mK) - минеральная вата

Therma TR26 λ_D -vērtība 0,022 W/(m·K)

Для тестов Оптима и Рельеф коллекции использовали